



BIU
INTERNACIONAL

Consultoria e Comércio, Lda.

Contribuinte Nº 502 600 934 • Capital Social: 10.000€

Cons. Reg. Com. de Vila Franca de Xira nº 2446

LATEX[®] EMULSÃO

**EMULSÃO ACRÍLICA PARA ADERÊNCIA DE REBOCOS,
ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO E SLURRIES**

DESCRIÇÃO:

LATEX[®] EMULSÃO é uma dispersão aquosa de polímeros acrílicos que se mistura com a água de amassadura da argamassa de cimento ou do betão, a fim de melhorar as suas características, nomeadamente a aderência e a resistência à tracção, limitando a fissuração.

LATEX[®] EMULSÃO pode ser utilizado com todos os tipos de ligantes hidráulicos.

PROPRIEDADES:

LATEX[®] EMULSÃO confere às argamassas e betões:

Forte aderência sobre todos os suportes, mesmo os lisos;

Melhor plasticidade e trabalhabilidade;

Maior resistência à tracção, à compressão e ao desgaste;

Aumento da resistência aos sais e aos ácidos;

Boa resistência à água;

Menor tendência à fissuração e à formação de poeira.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

A utilização do **LATEX[®] EMULSÃO** é aconselhada para:

- Retoma de betonagem: aderência do betão novo ao betão velho;
- Argamassas de regularização e reparação, que podem ser efectuadas em camadas muito finas;
- Reparações de betão deteriorado, mesmo com armaduras à vista;
- Obtenção de uma boa aderência dos rebocos ao betão liso e sobre todas as alvenarias;
- Juntas impermeáveis entre pedra, tijoleira, blocos;
- Argamassa de colagem para assentamento de azulejos, pastilhas, mosaicos, pedras naturais, cerâmica



EXECUÇÃO E CONSUMO:

O suporte deve estar em bom estado, limpo e isento de poeira; deve estar saturado com água. A amassadura será feita à mão ou com betoneira, como qualquer argamassa.

1. **Primário:** Aplicar à trincha numa diluição bem misturada de 1 para 1 de água limpa com **LATEX[®] EMULSÃO**, sem deixar secar.
2. **Salpisco:** misturar numa proporção de 1 para 1, com o cimento em peso, acrescentando-lhe areia, conforme o traço pretendido e executar o salpisco sobre o primário, enquanto este está fresco. Misturar bem a massa.
3. **Argamassa:** Fazer a massa com aplicação de 2% do peso de cimento, de **LATEX[®] EMULSÃO** e rebocar sobre o salpisco.

CARACTERÍSTICAS:

- Não tóxico, não inflamável;
- Não corrosivo, não saponificável;

FORMA E ACONDICIONAMENTO:

Líquido, branco leitoso, fornecido em bidões de 5, 25 ou 210 l.