

PAGEL®-ARGAMASSA ULTRA RÁPIDA

ESTANQUE - SEM CLORETOS

PRONTO A USAR - À BASE DE CIMENTO POLÍMERO (PCC)

PROPRIEDADES

- é uma **argamassa de presa ULTRA-RÁPIDA** para enchimentos e reparações diversas de betões e argamassas. À base de cimento de alta qualidade, sem cloretos. Não provoca qualquer corrosão nas armaduras.
- de utilização fácil, oferece após mistura com água uma pasta plástica bem deformável, que endurece rapidamente e que pode ser solicitada com cargas após alguns minutos.
- é estanque à água, aos óleos e gorduras, e adere bem aos betões velhos. Utilise-se também para estancar água.
- pára a corrosão e confere altas resistências iniciais.
- A produção tem certificação de qualidade **ISO 9001**.
- são variantes da argamassa ultra-rápida, com tempos de aplicação diferentes.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Ancoragens de suportes, canalizações, dobradiças de portas, alicerces, armaduras de ancoragem, peças de máquinas, quadros e perfis metálicos.
- Para estancar água, compactagem e enchimento de buracos. Colocação de cavilhas, enchimento de vazios, assentamento de ladrilhos, nivelamentos.
- Preconizado para todas as espécies de instalações, para serralheiros, electricistas, pedreiros, pintores e montadores.

B1



PAGEL®-ARGAMASSA ULTRA-RÁPIDA

B 1

TARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TYP			B 1
Resistência à compressão	1 h	Mpa	≥ 2,5
	24 h	Mpa	≥ 30
	7 d	Mpa	≥ 40
	28 d	Mpa	≥ 55
Quantidade de água	aprox. %		25-30
Tempo de mistura	aprox. sek.		30

Informação: Todos os valores referidos são valores de referência, resultados de ensaios realizados nas nossas instalações fabris da Alemanha, - valores de outras fábricas podem variar.

Prazo de Validade: 9 meses em embalagem original em local seco

Embalagens: baldes de 15 kg

Toxicidade: Não toxico, consultar a ficha de segurança

VEEXECUÇÃO

SUPORTE: Limpar bem, retirar por jacto de areia, ou outro processo mecânico, as partículas soltas, a leitada de cimento, óleos etc... Saturar de água a superfície a tratar.

MISTURA: Efectuar num recipiente cilíndrico. Misturar **água** e **B1** nas proporções 1 para 2 ou 1 para 3. Misturar até obter uma massa homogénea, sem grumos. O tempo de mistura aprox. 30 segundos.

Aplicação: Preparar as reparações em 'rabo de andorinha'. Aplicar imediatamente após mistura a argamassa com a consistência desejada. Nivelar, compactar e regularizar. Manter as ferramentas húmidas. Para estancar água, pressionar à mão o **B1** seco e segurar durante 3 minutos.

PRECAUÇÕES: Não remexer a argamassa durante o endurecimento. Pode-se prolongar a duração de utilização juntando areia na proporção 1/3 ou utilizando água muito fria.

O fabricante fixou todas as garantias possíveis em relação ao seu produto. Os dados deste prospecto, os conselhos técnicos para a aplicação e outras recomendações são produto de inumeráveis trabalhos de pesquisas e experiências. São no entanto fornecidos sem compromisso e não libertam o cliente da obrigação de testar os produtos e o procedimento no seu caso particular. O serviço técnico-comercial está sempre pronto a ajudar-vos e agradece-vos pelo interesse testemunhado.



BIU INTERNACIONAL
Consultoria e Comércio, Lda
Rua Gil Vicente nº4 Arcena
2615-223 Alverca PORTUGAL
TEL. +351 21 957 88 88 · FAX +351 21 957 88 90
INTERNET: WWW.BIU.PT · E-MAIL: INFO@BIU.PT